

Reebok

WORK SHOES

TRAILGRIP



ARTICLE IB1052

CATÉGORIE  S3 HRO SRC

POINTURES 39 - 47

LARGEUR DE LA CHAUSSURE 11

POIDS (un pied, t. 42) 620 gr

METAL FREE No

HOMOLOGATION 

TIGE

Cuir résistant à l'eau, microfibre et maille

DOUBLURE

Nylon respirant. Il offre un confort supérieur pendant toute la journée de travail. Résistance optimale à l'abrasion

EMBOUT

ALUMINIUM - Réduit le poids tout en maintenant la protection contre les chocs

SEMELE ANTI-PERFORATION

Anti-perforation non magnétique en matériaux composites, 40% plus léger et plus flexible qu'une lame en acier. Il donne une protection majeure en couvrant toute la surface du pied

PREMIERE DE PROPRETE

Amovible en mousse Memory Tech Massage

SEMELE

Semelle intermédiaire en mousse DMXRide et semelle d'usure en caoutchouc antidérapant

TIGE

Perméabilité à la vapeur d'eau

Coefficient de perméabilité

DOUBLURE

Perméabilité à la vapeur d'eau

Coefficient de perméabilité

EMBOUT

Résistance au choc

Résistance à la compression

SEMELE ANTI-PERFORATION

Résistance à la perforation (EN ISO 12568:2010)

RÉSISTANCE ÉLECTRIQUE

en lieu humide (85% rH)

en lieu sec (30% rH)

SEMELE

Résistance à l'abrasion (perte de volume)

Résistance aux flexions

Résistance aux hydrocarbures

Absorption du choc au talon

Coefficient d'adhérence de la semelle extérieure

sur sol en acier lubrifié par glycérine

Coefficient d'adhérence de la semelle extérieure

sol en céramique lubrifiée par détergent

Requise
EN ISO 20345:2011

Test
resultat

mg/cmq*h	≥ 0,8	3,4
mg/cmq	≥ 15	37,4

mg/cmq*h	≥ 2	15,0
mg/cmq	≥ 20	98,5

mm	≥ 14,0	15,5
mm	≥ 14,0	16,5

N	≥ 1.000	≥ 1.000
---	---------	---------

MΩ	≥ 0,1	70
MΩ	≤ 1000	450

mm³	≤ 150	55
mm	≤ 4	1,5

%	≤ 12	1
J	≥ 20	32

7° Talon	≥ 0,13	0,15
Plat	≥ 0,18	0,19

7° Talon	≥ 0,28	0,34
Plat	≥ 0,32	0,46

version de la fiche 1.2



MANUFACTURED BY WARSON BRANDS USA